

Technical Data

WXT-D1000 水性木器聚氨酯面漆系列

产品描述:

WXT-D1000 是一种双组分水性聚氨酯自干面漆，用于木材等产品。该涂料可提供优异的保护的涂层。赋予产品不同的质感。

- 挥发性有机化合物（VOC）含量在不加水开稀时小于 200g/L
- 优异的附着力，抗刮耐磨，耐酒精性
- 自然干或烘干均可 — 固化能量低。
- 一次性完成-不需要催化剂
- 用水作溶剂，大大减少溶剂用量
- 可用水清洗喷枪和其他设备

技术参数：

混合配比（重量比）：	主剂：固化剂：水 = 5：1：0-10
原漆比重（不同颜色固含不同）：	1.0-1.2 g/cm ³
固体含量：	38.0%+/-2.0%
原漆黏度/KU 黏度计：	70- 90KU/ KU 黏度计@25℃,
干膜膜厚：	20-30 微米

适用基材：

1.处理过的木材（喷涂好底漆或中间漆）

施工应用：

可使用常规喷枪、

常规喷涂：(仅供参考)

压力输送系统

气体压强：3.5-4BAR

出漆量：240-440 毫升/分钟

喷枪：盐田 W-71 或 W-101

喷嘴/喷针：E 或 FF

喷帽口径：1.1-1.3

底材处理：

为获得最佳的性能，工件表面清洁干净，避免脱模剂、灰尘等其他污染物的干扰。

烘烤条件：

室温（15-25℃）闪干 5-10 分钟，然后 50-70℃ 烘烤 20-30 分钟，或是自干 24 小时

储存条件及注意事项：

涂料需放置在室内，避免接触热源和阳光照射。储存温度控制在 4°至 35℃ 之间。**冬天建议**在空调房内保温放置 24 小时，然后再使用。在未开罐的情况下保质期为 12 个月。

使用本产品之前，请仔细阅读产品标签上的安全事宜及注意事项。由于顾客的处理及使用方法差别是我们无法了解也不在我们控制之下，使用前和我司确认。

