

Technical Data

DXT-H2000 水性聚酯烤漆系列

产品描述:

DXT-H2000 系列是一款单组分水可稀释热固型聚酯烘干漆，用于一般金属产品。该涂料可提供高光丰满度涂层。

- 挥发性有机化合物 (VOC) 含量在加水开稀时小于 200g/L
- 出色的质量能满足许多金属元件产品的要求。
- 优异的附着力及机械性能，一般做罩光清漆用也可直接喷涂与金属表面
- 一次性完成-不需要催化剂
- 用水作溶剂，大大减少溶剂用量
- 可用水清洗喷枪和其他设备
- 不良气味少-能改善工作环境，同时减少火灾危害，低保险率。
- 无铅和铬酸盐危害

技术参数:

混合配比 (重量比):	主剂: 水 = 100: 20-30
原漆比重:	1.0-1.1 g/cm ³
固体含量:	38.0%±2.0%
原漆黏度/KU 黏度计:	70- 90KU/ KU 黏度计@25℃,
干膜膜厚:	20-30 微米

适用基材:

1. 铁，底漆等
- 1) 流平 5-15 分钟后烘烤。

底材处理:

为获得最佳的性能，工件表面清洁干净，避免脱模剂、灰尘等其他污染物的干扰。

施工应用:

可使用常规喷枪、

常规喷涂: (仅供参考)

压力输送系统

气体压强: 3.5-4BAR

出漆量: 240-440 毫升/分钟

喷枪: 盐田 W-71 或 W-101

喷嘴/喷针: E 或 FF

喷帽口径: 1.1-1.5

烘烤条件:

室温 (20-25℃) 闪干 5-10 分钟., 然后 150℃ 烘烤至少 20-30 分钟

储存条件及注意事项:

油漆需放置在室内，避免接触热源和阳光照射。储存温度控制在 4°至 32℃ 之间。**冬天建议**在空调房内保温放置 24 小时，然后再使用。在未开罐的情况下保质期为 6 个月。

使用本产品之前，请仔细阅读产品标签上的安全事宜及注意事项。由于顾客的处理及使用方法差别是我们无法了解也不在我们控制之下，使用前和我司确认。

